

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ *

Таблица 3.

Наименование объекта испытаний (показатели, технические требования)	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования		Нормированное значение	Фактическое значение показателя для образцов			Результатирующее	Вывод о соответствии требованиям ТНПА	
	к продукции	к методу испытаний		Частное					
1	2	3	4	5			6	7	
1. Масса на единицу площади, г/м ²	-	ГОСТ 6943.16-94, п.4	-	161	161	163	162	-	
2. Разрывная нагрузка, Н/100 мм:	-	ГОСТ 6943.10-79, п. 4	-					-	
-при нормальных климатических условиях				1820	1690	1740	1800	1770	1764
-основа				1900	2220	2080	1970	2130	2060
-после выдержки в 5%растворе NaOH при температуре 80 °С в течение 6 часов									
-основа				900	1120	1070	960	1030	1016
-уток				1690	1770	1710	1780	1660	1722



*Испытания проведены в НИИЛ БиСМ БНТУ

1	2	3	4	5				6	7
-после вы- держки в 5% рас- творе NaOH при темпера- туре (23±5) в течение 28 суток									
-основа				1040	1990	920	1110	1015	1015
-уток				1660	1720	1780	1610	1560	1666